



# PU100 门窗工程聚氨酯泡沫填缝剂

产品特点：延长米长、固化快、抗收缩、耐挤压

## 产品简介

PU100 门窗工程聚氨酯泡沫填缝剂主要适用于木门、铝塑窗等的安装固定密封，产品采用前发泡技术，不含氟利昂、甲醛等有害物质，具有固化快、稳定性好、抗收缩、耐挤压、粘接性好、低温不脆化等优势。

## 执行标准

JC/T936《单组分聚氨酯泡沫填缝剂》  
GB 18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》

## 包装形式

枪管一体、管式

## 包装规格

900g/支、700g/支



上市公司有保障

## 应用范围

- 适用于各类门窗框的固定粘接、填充和保温；
- 适用于墙体、屋顶、围护板的保温盒收边粘接；
- 适用于各类管道的密封、保温、隔音等工程；
- 适用于室内其他各处的密封、保温、填充等。

## 施工工艺

1. 施工前，去除施工表面浮灰、油污，环境湿度低于标准条件湿度（ $50\pm 5\%$ ）施工时，表面喷少许水；
2. 使用前上下摇匀罐身至少20下，然后安装胶枪/喷管，施工过程中保持罐身竖直向下；
3. 填充垂直缝隙时，从底部开始由下往上喷射，一般只需填充缝隙的60%-80%；
4. 胶体固化后，切除多余泡沫；
5. 本产品不防紫外线，因此需在固化的泡沫表面覆盖其他材料，如硅酮密封胶、水泥砂浆、涂料等。

## 注意事项

1. 请将料罐放在儿童触及不到的地方；
2. 避免阳光直射，储存温度不超过 $40^{\circ}\text{C}$ ，禁止靠近明火或与易燃易爆物品接触；
3. 本产品施工时有挥发气体，施工现场应具备通风环境，不准吸烟或靠近火源，防止电器设备漏电打火，不能对准火苗或者灼热的表面进行喷射；
4. 本产品未固化时有较强的粘性，操作时应配戴护目镜及手套等防护用具；
5. 若发泡剂触及皮肤或眼睛请立即用清水冲洗，仍有不适请立即就医；
6. 运输过程中严禁剧烈颠簸和碰撞，装卸时避免抛摔，应防止雨淋、曝晒、受冻，避免挤压、碰撞，保持包装完好无损；
7. 禁止刺穿或燃烧使用过的空罐；
8. 产品储存及运输过程中严禁倒置；
9. 禁止运输过程将发泡胶置于驾驶室内。



# PU100 门窗工程聚氨酯泡沫填缝剂

产品特点：延长米长、固化快、抗收缩、耐挤压

## 生产日期和批号

---

见瓶身喷码

## 制造商

---

北京东方雨虹防水技术股份有限公司

## 运输及贮存

---

产品存放于 10℃至 35℃阴凉干燥通风的环境，未启封的产品保质期为 9 个月。

## 生产商

---

见合格证

## 声明

---

施工请按照说明书的指示进行，本公司不承担由于不正确使用引起任何损失责任。有关问题请咨询当地经销商或本公司技术服务部。

